

# TEPHRA

UN HABITAT QUI RESPIRE

## BADIGEON DE CHAUX

Fabriqué à La Réunion



## LES + PRODUIT

- ▲ RENDEMENT AU M2
- ▲ LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS
- ▲ PERMET UN BÂTI DURABLE
- ▲ APPLICABLE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT\*  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

*\*En utilisant notre couche d'accroche*

### DOMAINES D'UTILISATION

Murs intérieurs, extérieurs, pièces d'eau.  
Application à la brosse de type badigeon.

### COMPOSITION

Chaux aérienne, talc, poudre de marbre +  
**prédose**

### CONDITIONNEMENT






















Sac de 11l soit environ 6kg

### CONSERVATION / GARANTIE



1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri  
de l'humidité et dans son emballage d'origine  
non ouvert

# BADIGEON DE CHAUX






## DOMAINES D'UTILISATION

SUPPORT	 Béton banché	 Enduit ciment lisse	 Enduit ciment granuleux / gratté / frotté	 Peinture en bon état	 Peinture écaillée / cloquée	 Enduit naturel Tephra	 Enduit ciment ou de ragréage frais
PRÉPARATION DU SUPPORT	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Ponçage + Nettoyage éponge humide	 Ponçage total de la peinture + Nettoyage éponge humide	 Rien à faire	 Rien à faire
TYPE D'ACCROCHE À APPLIQUER	 Couche d'impression	 Couche d'impression	 Rien à faire	 Couche d'impression	 Couche d'impression	 Rien à faire	 Rien à faire

## PRÉPARATION

TYPE DE SAC	POUDRE + ACTIVATEUR	VOLUME D'EAU
Badigeon 10l	 10L de poudre + prédose de 1l	 1 vol de poudre / 0,8-1 vol d'eau

## MISE EN ŒUVRE

TYPE DE SAC	ARROSER LE SUPPORT	CONDITIONS D'APPLICATION	APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	RENDEMENT /M <sup>2</sup>
Badigeon 10L	 Le support doit être saturé en eau mais pas d'eau sur les mains au touché	 Pas d'exposition directe au soleil. Eviter les heures les plus chaudes	 Application avec une brosse à badigeon. On applique le produit en passes croisées. Il est conseillé de travailler frais sur frais.	 24 ou 48h	 1l de poudre pour 3,5m <sup>2</sup> (soit 35m <sup>2</sup> avec un sac de 11l en 2 passes)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > D'abord, mélanger la prédose avec un peu d'eau dans un contenant approprié (on utilisera un fouet de cuisine pour bien disperser la caséine).
- > Le sac de 11l sera versé dans un autre contenant ; on ajoute la quantité d'eau adéquate, on commence à mélanger avec le malaxeur professionnel avant d'incorporer le mélange de la prédose.
- > Laisser reposer le mélange pendant au moins 5 minutes
- > Bien respecter le dosage en eau en fonction des couches d'application
- > La seconde couche peut être appliquée quelques minutes après la mise en œuvre de la première

## SERVICE TECHNIQUE\*

Si vous avez la moindre question nous vous invitons à contacter notre service technique par whatsapp : +262 693513420.

\*service gratuit du lundi au samedi de 8h à 18h

## EMISSIONS

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9.  
Nos peintures ne contiennent aucuns adjuvants pétrochimiques ou résines naturelles. Il ne se dégage aucune vapeur et son utilisation est sans odeur.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Exempte de résine ou d'adjuvants plastifiants le matériel se nettoiera par simple rinçage à l'eau.