

TEPHRA

UN HABITAT QUI RESPIRE

JOINT POUR TOMETTES

Fabriqué à Madagascar



LES + PRODUIT

- ▲ RÉVÈLE LA COULEUR DES CHARGES MINÉRALES LOCALES
- ▲ LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS
- ▲ PERMET UN BÂTI DURABLE
- ▲ APPLICABLE SUR TOMETTES / BRIQUETTES DE PAREMENT

DOMAINES D'UTILISATION

Joint pour tomettes en céramiques, utilisable en intérieur ou extérieur

COMPOSITION

Chaux hydraulique + metakaolin

CONDITIONNEMENT

Sac de 8l soit environ 5kg
70 sacs par palette

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert.

www.tephra.re

JOINT POUR TOMETTES

DOMAINES D'UTILISATION

SUPPORT	 Tomettes	 Briques de parement					
PRÉPARATION DU SUPPORT	 Nettoyage à la brosse + badigeon de lait entier	 Nettoyage à la brosse + badigeon de lait entier					

PRÉPARATION

TYPE DE SAC	VOLUME DE POUDRE + GRANULAT	VOLUME D'EAU
Sac 8l Ciment alternatif	 1 Volume de poudre + 2,5 volumes de sable 1 ou 2mm + Pigment (si on veut teinter le joint)	 2 ou 3 volumes d'eau, on doit obtenir une pâte liquide

MISE EN ŒUVRE

TYPE DE SAC	HUMIDIFIER LE SUPPORT	CONDITIONS D'APPLICATION	APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	RENDEMENT /M²
Sac 8l	 Le support doit être légèrement humide (on peut utiliser un pulvérisateur)	 Pas d'exposition directe au soleil. Eviter les heures les plus chaudes	 Plusieurs techniques possibles : brosse à badigeon, raclette à joint, taloche éponge...	 24 ou 48h	 1l sac de 8l pour 5 m2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Le mélange doit être effectué dans un seau de grande contenance à l'aide d'un malaxeur professionnel. Commencer par mettre un peu d'eau au fond du contenant avant d'ajouter progressivement la poudre. Ajouter de l'eau et de la poudre par alternance.
- > Ajouter au mélange le granulats : sable fin de 1 ou 2mm en fonction de l'espace entre les tomettes + pigment ou terre colorante si vous souhaitez créer une uniformité entre la tomette et son joint
- > Au préalable n'oubliez pas de badigeonner les tomettes avec du lait entier pour faciliter le nettoyage de la chaux sur les tomettes
- > Le temps de séchage est d'environ 24h mais vous pouvez commencer à nettoyer quelques heures après l'application.

EMISSIONS

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9.
Nos enduits ne contiennent aucuns adjuvants pétrochimiques ou résines naturelles. Il ne se dégage aucune vapeur et son utilisation est sans odeur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Exempte de résine ou d'adjuvants plastifiants le matériel se nettoiera par simple rinçage à l'eau.

SERVICE TECHNIQUE*

Si vous avez la moindre question nous vous invitons à contacter notre service technique par whatsapp : +262 693513420.

*service gratuit du lundi au samedi de 8h à 18h