

# TEPHRA

UN HABITAT QUI RESPIRE

## PEINTURE A L'ARGILE

Fabriqué à La Réunion



## LES + PRODUIT

- ▲ RÉVÈLE LA COULEUR DES CHARGES MINÉRALES LOCALES
- ▲ LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS
- ▲ PERMET UN BÂTI DURABLE
- ▲ APPLICABLE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT\*

*\*En utilisant notre couche d'accroche*

### DOMAINES D'UTILISATION

Murs intérieurs, pièces d'eau. Finition brossée.  
Peut-être recouvert par un de nos badigeons

### COMPOSITION

Terre micronisée + cellulose + 3% d'acetate de vinyle

### CONDITIONNEMENT

Sac de 8l soit environ 8kg  
80 sacs par palette

### CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert

[www.tephra.re](http://www.tephra.re)

# PEINTURE À L'ARGILE

## DOMAINES D'UTILISATION

| SUPPORT                     | <br>Béton banché             | <br>Enduit ciment lisse      | <br>Enduit ciment granuleux / gratté / frotté | <br>Peinture en bon état                                                                                                  | <br>Peinture écaillée / cloquée                                                                                                                  | <br>Enduit naturel Tephra | <br>Enduit ciment ou de ragréage frais |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÉPARATION DU SUPPORT      | <br>Nettoyage éponge humide  | <br>Nettoyage éponge humide  | <br>Nettoyage éponge humide                   |  + <br>Ponçage + Nettoyage éponge humide |  + <br>Ponçage total de la peinture + Nettoyage éponge humide | ✓<br>Rien à faire                                                                                            | ✓<br>Rien à faire                                                                                                         |
| TYPE D'ACCROCHE À APPLIQUER | <br>Couche d'accroche Tephra | <br>Couche d'accroche Tephra | ✓<br>Rien à faire                                                                                                              | <br>Couche d'accroche Tephra                                                                                              | <br>Couche d'accroche Tephra                                                                                                                     | ✓<br>Rien à faire                                                                                            | ✓<br>Rien à faire                                                                                                         |

## PRÉPARATION

| TYPE DE SAC        | VOLUME DE POUDRE                                                                                       | VOLUME D'EAU                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sac de 8l en kraft |  1 volume de poudre |  0,7 volume d'eau |

## MISE EN ŒUVRE

| TYPE DE SAC        | ARROSER LE SUPPORT                                                                                                                                        | CONDITIONS D'APPLICATION                                                                                                                                      | APPLICATION                                                                                                                                                                                   | TEMPS DE SÉCHAGE                                                                                   | RENDEMENT /M²                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sac de 8l en kraft | <br>Sur un support poreux et naturel vous devrez humidifier la surface | <br>Pas d'exposition directe au soleil. Eviter les heures les plus chaudes | <br>Application avec un plateau inox (épaisseur 1mm). Pour une finition brossée utiliser une éponge humide | <br>24 ou 48h | <br>1l de poudre pour 2m²<br>Soit 16m² avec un sac de 8l |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Le mélange sera effectué dans un seau à l'aide d'un malaxeur professionnel. Incorporer la poudre dans l'eau progressivement
- > Sur un support moins poreux on diminuera de 5 à 10% la dilution à l'eau
- > L'application se fait à la brosse en effectuant des passes croisées

## EMISSIONS

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9.  
Nos peintures ne contiennent aucuns adjuvants pétrochimiques ou résines naturelles. Il ne se dégage aucune vapeur et son utilisation est sans odeur.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Exempte de résine ou d'adjuvants plastifiants le matériel se nettoiera par simple rinçage à l'eau.

## SERVICE TECHNIQUE\*

Si vous avez la moindre question nous vous invitons à contacter notre service technique par whatsapp : +262 693513420.

\*service gratuit du lundi au samedi de 8h à 18h

**TEPHRA**  
UN HABITAT QUI RESPIRE

249 avenue du général de Gaulle  
97410 Saint-Pierre, La Réunion

contact@tephra.re – www.tephra.re