

TEPHRA

UN HABITAT QUI RESPIRE

STUC DE MARBRE

Fabriqué à La Réunion



LES + PRODUIT

- ▲ RÉVÈLE LA COULEUR DES CHARGES MINÉRALES LOCALES
- ▲ LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS
- ▲ PERMET UN BÂTI DURABLE
- ▲ APPLICABLE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT*

**En utilisant notre couche d'accroche*

DOMAINES D'UTILISATION

Murs intérieurs, pièces d'eau. Finition lissée.
Effet stuc en utilisant le platoir inox. Peut-être recouvert par un de nos badigeons

CONDITIONNEMENT

Sac de 11l soit environ 8kg

COMPOSITION






















Chaux, poudre de marbre, talc + activateur (prédose)

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert

STUC DE MARBRE






DOMAINES D'UTILISATION

SUPPORT	 Béton banché	 Enduit ciment lisse	 Enduit ciment granuleux / gratté / frotté	 Peinture en bon état	 Peinture écaillée / cloquée	 Enduit naturel Tephra	 Enduit ciment ou de ragréage frais
PRÉPARATION DU SUPPORT	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Ponçage + Nettoyage éponge humide	 Ponçage total de la peinture + Nettoyage éponge humide	 Rien à faire	 Rien à faire
TYPE D'ACCROCHE À APPLIQUER	 Couche d'accroche Tephra	 Couche d'accroche Tephra	 Rien à faire	 Couche d'accroche Tephra	 Couche d'accroche Tephra	 Rien à faire	 Rien à faire

PRÉPARATION

TYPE DE SAC	POUDRE + ACTIVATEUR	VOLUME D'EAU
Sac de 11l en kraft	 10l de poudre + prédose	 1vol de poudre / 0,4 volume d'eau

MISE EN ŒUVRE

TYPE DE SAC	ARROSER LE SUPPORT	CONDITIONS D'APPLICATION	APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	RENDEMENT /M²
Sac de 11l en kraft	 Le support doit être saturé en eau mais pas d'eau sur les mains au touché	 Pas d'exposition directe au soleil. Eviter les heures les plus chaudes	 Application avec un plateau inox (épaisseur 1mm). Pour une finition brossée utiliser une éponge humide	 24 ou 48h	 10m2 avec un sac de 11l en 2 passes frais sur frais

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Le mélange sera effectué dans un seau à l'aide d'un malaxeur professionnel. Mélanger à sec le liant + la prédose avant d'ajouter l'eau
- > On peut venir pigmenter le mélange avec les pigments Tephra
- > On appliquera les 2 couches frais sur frais, on attend simplement que la première couche commence à changer de couleur pour appliquer la seconde
- > On utilise le plateau inox pour ferrer l'enduit à partir du moment où celui-ci durcit.

EMISSIONS

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9. Nos peintures ne contiennent aucuns adjuvants pétrochimiques ou résines naturelles. Il ne se dégage aucune vapeur et son utilisation est sans odeur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Exempte de résine ou d'adjuvants plastifiants le matériel se nettoiera par simple rinçage à l'eau.

SERVICE TECHNIQUE*

Si vous avez la moindre question nous vous invitons à contacter notre service technique par whatsapp : +262 693513420.

*service gratuit du lundi au samedi de 8h à 18h

TEPHRA
UN HABITAT QUI RESPIRE

249 avenue du général de Gaulle
97410 Saint-Pierre, La Réunion

contact@tephra.re – www.tephra.re