

# TEPHRA

UN HABITAT QUI RESPIRE

## STUC DE TERRE

Fabriqué à La Réunion



## LES + PRODUIT

- ▲ RÉVÈLE LA COULEUR DES CHARGES MINÉRALES LOCALES
- ▲ LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS
- ▲ PERMET UN BÂTI DURABLE
- ▲ APPLICABLE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT\*

\*En utilisant notre couche d'accroche

### DOMAINES D'UTILISATION

Murs intérieurs, pièces d'eau. Finition brossée ou lissée. Effet stuc en utilisant le platoir inox. Peut-être recouvert par un de nos badigeons

### CONDITIONNEMENT

Sac de 11l soit environ 11kg

### COMPOSITION






















Terre micronisée + activateur (prédose)

### CONSERVATION / GARANTIE



1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert

# STUC DE TERRE






## DOMAINES D'UTILISATION

SUPPORT	 Béton banché	 Enduit ciment lisse	 Enduit ciment granuleux / gratté / frotté	 Peinture en bon état	 Peinture écaillée / cloquée	 Enduit naturel Tephra	 Enduit ciment ou de ragréage frais
PRÉPARATION DU SUPPORT	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Ponçage + Nettoyage éponge humide	 Ponçage total de la peinture + Nettoyage éponge humide	 Rien à faire	 Rien à faire
TYPE D'ACCROCHE À APPLIQUER	 Couche d'accroche Tephra	 Couche d'accroche Tephra	 Rien à faire	 Couche d'accroche Tephra	 Couche d'accroche Tephra	 Rien à faire	 Rien à faire

## PRÉPARATION

TYPE DE SAC	VOLUME DE POUDRE + ACTIVATEUR	VOLUME D'EAU
Sac de 11l en kraft	 10L + 1 prédose	 0,5 volume d'eau

## MISE EN ŒUVRE

TYPE DE SAC	ARROSER LE SUPPORT	CONDITIONS D'APPLICATION	APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	RENDEMENT /M <sup>2</sup>
Sac de 9l en kraft	 Sur un support poreux et naturel vous devrez humidifier la surface	 Pas d'exposition directe au soleil. Eviter les heures les plus chaudes	 Application avec un plateau inox (épaisseur 1mm). Pour une finition broyée utiliser une éponge humide	 24 ou 48h	 Avec un sac de 11l on arrive à couvrir en 2 passes 8m <sup>2</sup>

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Le mélange sera effectué dans un seau à l'aide d'un malaxeur professionnel. Mélanger la poudre et la prédose à sec avant d'ajouter l'eau
- > Il est possible de venir pigmenter le mélange en ajoutant nos pigments Tephra
- > L'application se fera en 2 passes : la première passe se fait au couteau à enduire et la seconde au plateau inox ou lisseuse
- > Finition broyée ou lissée

## EMISSIONS

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9. Nos peintures ne contiennent aucuns adjuvants pétrochimiques ou résines naturelles. Il ne se dégage aucune vapeur et son utilisation est sans odeur.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Exempte de résine ou d'adjuvants plastifiants le matériel se nettoiera par simple rinçage à l'eau.

## SERVICE TECHNIQUE\*

Si vous avez la moindre question nous vous invitons à contacter notre service technique par whatsapp : +262 693513420.

\*service gratuit du lundi au samedi de 8h à 18h