

TEPHRA

UN HABITAT QUI RESPIRE

STUC DE TERRE

Fabriqué à La Réunion



LES + PRODUIT

- ▲ RÉVÈLE LA COULEUR DES CHARGES MINÉRALES LOCALES
- ▲ LAISSE RESPIRER LES SUPPORTS
- ▲ PERMET UN BÂTI DURABLE
- ▲ APPLICABLE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT*

**En utilisant notre couche d'accroche*

DOMAINES D'UTILISATION

Murs intérieurs, pièces d'eau. Finition brossée ou lissée. Effet stuc en utilisant le platoir inox. Peut-être recouvert par un de nos badigeons

CONDITIONNEMENT

Sac de 8l soit environ 8kg
80 sacs par palette

COMPOSITION

Terre micronisée : 100% naturel, aucun adjuvant naturel ou chimique

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert

www.tephra.re

STUC DE TERRE

DOMAINES D'UTILISATION

SUPPORT	 Béton banché	 Enduit ciment lisse	 Enduit ciment granuleux / gratté / frotté	 Peinture en bon état	 Peinture écaillée / cloquée	 Enduit naturel Tephra	 Enduit ciment ou de ragréage frais
PRÉPARATION DU SUPPORT	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Nettoyage éponge humide	 Ponçage + Nettoyage éponge humide	 Ponçage total de la peinture + Nettoyage éponge humide	 Rien à faire	 Rien à faire
TYPE D'ACCROCHE À APPLIQUER	 Couche d'accroche Tephra	 Couche d'accroche Tephra	 Rien à faire	 Couche d'accroche Tephra	 Couche d'accroche Tephra	 Rien à faire	 Rien à faire

PRÉPARATION

TYPE DE SAC	VOLUME DE POUDRE	VOLUME D'EAU
Sac de 8l en kraft	 1 volume de poudre	 0,4 volume d'eau

MISE EN ŒUVRE

TYPE DE SAC	ARROSER LE SUPPORT	CONDITIONS D'APPLICATION	APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	RENDEMENT /M²
Sac de 8l en kraft	 Sur un support poreux et naturel vous devrez humidifier la surface	 Pas d'exposition directe au soleil. Eviter les heures les plus chaudes	 Application avec un plateau inox (épaisseur 1mm). Pour une finition broyée utiliser une éponge humide	 24 ou 48h	 1l de poudre pour 1,2m² Soit 10m² avec un sac de 8l

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

> Le mélange sera effectué dans un seau à l'aide d'un malaxeur professionnel. Incorporer la poudre dans l'eau progressivement
> Sur un support moins poreux on diminuera de 10 à 15% la dilution à l'eau
> La finition broyée de l'enduit intervient une fois que celui-ci a commencé à faire sa prise : le contact avec un doigt ne doit plus laisser de trace sur l'enduit

EMISSIONS

Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9.
Nos peintures ne contiennent aucuns adjuvants pétrochimiques ou résines naturelles. Il ne se dégage aucune vapeur et son utilisation est sans odeur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Exempte de résine ou d'adjuvants plastifiants le matériel se nettoiera par simple rinçage à l'eau.

SERVICE TECHNIQUE*

Si vous avez la moindre question nous vous invitons à contacter notre service technique par whatsapp : +262 693513420.

*service gratuit du lundi au samedi de 8h à 18h

TEPHRA
UN HABITAT QUI RESPIRE

249 avenue du général de Gaulle
97410 Saint-Pierre, La Réunion

contact@tephra.re – www.tephra.re